



Finitura classica a solvente | VF 60xx

Campi d'impiego: Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto: Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno.

Istruzioni d'uso

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare VF 60xx su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico VM 50xx prima della Finitura classica VF 60xx.

Confezioni: 0,75 L - 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 8-12 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
47 ± 3 %



Viscosità
DIN4 30 ± 3"



Peso specifico
0,89 ± 0,03 g/cm³



Gloss
40 per VF 6040
70 per VF 6070



VF 6040

trasparente opaca



VF 6070

trasparente lucida