



Finitura per parquet | RP xx60

Campi d'impiego: Pavimenti in legno.

Informazioni sul prodotto: È una finitura per pavimenti in legno, con un'ottima trasparenza e una grande resistenza all'abrasione da calpestio. Formulata a base di resine poliuretaniche, è estremamente resistente all'usura, elastica, a ridottissimo contenuto di solventi ed esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Gli speciali filtri UV la rendono inoltre non ingiallente e consentono una discreta protezione del colore naturale del legno. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche, RP xx60 può essere catalizzata al 10% con XD5200 della linea Solid.

Istruzioni d'uso

Pavimento nuovo. Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la polvere. Applicare 3 mani di RP xx60 a distanza di 2-4 ore. Non occorre carteggiare tra le mani. Per migliori prestazioni, applicare una mano di Fondo RP 1060 e 2 mani di Finitura RP xx60.

Pavimento verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 240-280. Pulire la superficie e procedere con la verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, occorre carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura come indicato per il legno nuovo.

Sovraverniciabilità: Finitura per parquet RP 1160 e RP 2260.

Confezioni: 0,75 L - 2,5 L



- Conservare > 5°C
- Verniciare > 10°C
- Pronto all'uso
- Pennello
Spruzzo
Rullo a pelo raso
- Resa
10 m²/L
- Mescolare bene prima dell'uso
- Essiccazione tra le mani 2-4 h
- Essiccazione finale 24 h
- Residuo solido 27 ± 3 %
- Viscosità DIN4 18 ± 3"
- Peso specifico 1,03 ± 0,1 g/cm³
- pH 7,5 ± 0,5
- Gloss 50 per RP 1160
20 per RP 2260



RP 1160
trasparente
semilucida



RP 2260
trasparente
opaca

