



Fondo turapori | RP 1060

Campi d'impiego: Pavimenti in legno.

Informazioni sul prodotto: È un fondo di preparazione trasparente da applicare su pavimenti in legno. Formulato a base di resine acrilico-poliuretatiche è molto elastico e facilmente carteggiabile. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche, RP 1060 può essere catalizzato al 10% con XD5200 della linea Solid..

Istruzioni d'uso

Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la polvere con un aspiratore. Applicare 1-2 mani di RP 1060 a distanza di 2-4 ore. Non carteggiare tra la prima e la seconda mano. Attendere 24 ore prima di procedere con la successiva fase di carteggiatura, quindi verniciare con Finitura per parquet RP 1160 o RP 2260.

Sovraverniciabilità: Finitura per parquet RP 1160 e RP 2260.

Confezioni: 0,75 L - 2,5 L



- Conservare > 5°C
- Verniciare > 10°C
- Pronto all'uso
- Pennello
Spruzzo
Rullo a pelo raso
- Resa
10 m²/L
- Mescolare bene prima dell'uso
- Essiccazione tra le mani 2-4 h
- Essiccazione finale 24 h
- Residuo solido 33 ± 3 %
- Viscosità DIN4 17 ± 3"
- Peso specifico 1,03 ± 0,1 g/cm³
- pH 8,0 ± 1,0



RP 1060
trasparente