



## RE20xx DECOGRIP SOLUTION

### CAMPOS DE USO

Madera, hierro, acero, acero galvanizado, paredes, tela, plástico, PVC, vidrio, cerámica. Ideal para interior y exterior.

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Es un esmalte pigmentado de alta cubrición y con gran adherencia en todas las superficies. Resiste a los rayos UV y a los otros agentes atmosféricos. Se ha formulado para que sea de fácil aplicación.

### INSTRUCCIONES DE USO

**Madera nueva.** Lijar con papel de grano 150-180 y limpiar el objeto de polvo y grasa con acetona, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del esmalte. Si el objeto está expuesto al exterior, se recomienda tratarlo previamente con una capa de Impregnante Clásico RMx10.

**Madera barnizada.** Lijar con papel de grano 180-240. Si algunas antiguas capas se han descascarado, asegúrese de quitarle totalmente. Limpiar el objeto de polvo y grasa con acetona, luego aplicar Decogrip Solution RE20xx en dos capas o más.

**Metal.** Para decorar superficies de metal oxidadas, quitar el óxido con cepillo o papel de grano antes de Decogrip Solution RE20xx.

**Plástico.** Considerando la gran variedad de superficies, es necesario evaluar previamente la adherencia de la superficie. Antes de la aplicación del producto, limpiar el objeto de polvo y grasa con acetona. Para mejorar la adherencia, se puede lijar suavemente el soporte con papel de grano 180-240.

**Vidrio y cerámica.** Después de una evaluación de la adherencia del soporte, añadir 2-4% del Promotor de Adherencia RY0406. Limpiar el soporte con RR1050 y proceder con el producto.

### REPINTADO

Decogrip Solution RE20xx, Barniz Efecto Natural R03000, Barniz Parquet y Muebles RP1160 o RP2260.

### ENVASE

0,5 L      2,5 L\*      5 L\*

\* sólo RE2021

-  Conservar > 5°C
-  Pintar > 10°C
-  Listo para el uso
-  Brocha  
Pistola  
Rodillo
-  Rendimiento 10-12 m<sup>2</sup>/L
-  Mezclar bien antes de usar
-  Secado entre manos 4-24 h
-  Secado final 48 h
-  Contenido en sólidos 42 ± 2 %
-  Viscosidad DIN8 16 ± 4"
-  Peso específico 1,2 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup> para RE2021  
1,15 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup> para RE2022-RE2035
-  Brillo 20

					
 <b>RE2021</b> PURO BLANCO	 <b>RE2022</b> ÓPALO	 <b>RE2023</b> ÁMBAR	 <b>RE2024</b> CORAL	 <b>RE2025</b> RUBÍ	 <b>RE2026</b> CUARZO
 <b>RE2027</b> GRANATE	 <b>RE2028</b> OJO DE TIGRE	 <b>RE2029</b> ESMERALDA	 <b>RE2030</b> JADE	 <b>RE2031</b> ZAFIRO	 <b>RE2032</b> AGUAMARINA
 <b>RE2033</b> AMATISTA	 <b>RE2034</b> PIZARRA	 <b>RE2035</b> ÓNIX			

