



## RQxx70 VERNIS DE FINITION UV DEFENDER

### DOMAINE D'UTILISATION

Menuiseries, meubles de jardin, bardages, balcons, clôtures, panneaux, poutres.

### INFORMATIONS

RQxx70 crée une barrière contre les rayons UVA/UVB, les plus dangereux du spectre solaire, qui endommagent le bois et le rendent gris. Le produit protège de l'action érosive de pluie et humidité. RQxx70 ennoblit les objets et renforce la protection du bois traité avec les lasures à l'eau. On conseille une dilution de 5-10% pour améliorer l'étalement du produit.

### INSTRUCTIONS

**Bois teinté/imprégné.** L'application de RQxx70 est possible sur le bois traité avec des teintes ou des lasures avec un extrait sec faible. Une fois que la surface a été nettoyée, poncez légèrement avec abrasif ou scotch brite. Enlevez la poussière et appliquez 1-2 couches de produit.

**Bois peint.** Sur le bois déjà peint avec des produits de finition en bon état, poncez avec abrasif 320. Nettoyez la surface et procédez au vernissage. Sur le bois déjà peint en bon état, poncez avec abrasif 320. Nettoyez la surface et procédez au vernissage. Sur le bois peint en mauvais état, poncez avec abrasif 80-150 jusqu'au bois brut. Nettoyez la surface et procédez au vernissage. L'application de 1-2 couches de Lasure d'imprégnation RMxx10 ou de l'Imprégnation Gel RGxx80 avant le Vernis de Finition UV Defender RQxx70 est conseillée.

### ENTRETIEN

Si les objets sont très exposés aux agents atmosphériques, il est suffisant de traiter seulement les parties qui commencent à s'abîmer. Poncez légèrement l'objet avec abrasif 220-320, enlevez la poussière et appliquez une couche de la couleur désirée. Sur les parties les plus abîmées, l'application d'une deuxième couche est possible. Si l'objet est peu exposé aux agents atmosphériques, les opérations d'entretien vont se passer moins fréquemment. Nettoyez l'ouvrage avec le Détergent Neutre T.Clean RR1050 et le Raviveur T.Top+ RR1250 tous les six mois pour prolonger l'action de la pellicule protectrice et la beauté de l'ouvrage. N'utilisez pas de détergents agressifs.

### SURVERNISSAGE

Vernis de finition UV Defender RQxx70.

### EMBALLAGE

0,75 L

2,5 L

5 L



Conservation  
> 5°C



Application  
> 10°C



Prêt à l'emploi



Pinceau  
Pistolet



Rendement  
10 m<sup>2</sup>/L



Bien mélanger avant  
l'emploi



Séchage entre  
les couches  
2-6 h



Séchage final  
12 h



Extrait sec  
35 ± 3 %



Viscosité  
DIN8 14 ± 3°



Poids spécifique  
1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0



Gloss  
30

