



RS3010 UNIFORM PLUS

ZASTOSOWANIE

Drewno, metal, plastik, PCV, szkło, ceramika, stal, blacha ocynkowana, tynk, płyty gipsowe. Do użytku wewnętrznego i na zewnętrznego.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uniform Plus to biały, wodny podkład na bazie żywic akrylowych do stosowania na różnego rodzaju powierzchniach. Jest idealny do stosowania na materiałach trudnych do malowania lub lakierowania, takich jak drzwi, okna, okładziny drewniane i innego rodzaju materiały. W przypadku stosowania na drewnie Uniform Plus jest produktem antytaninowym, dzięki czemu blokuje migrację substancji wydobywających się z drewna, tj. tanin i substancji oleistych z wyrobów znajdujących. Uniform Plus skutecznie pokrywa plamy z kawy, markerów, kredek, rdzy i starych warstw lakieru. W przypadku aplikacji na podłożach drewnianych należy wstępnie zabezpieczyć podłoże środkiem RA3000 Impregnatem Przeciw Kornikom i Termitom w celu ochrony przed biologicznymi czynnikami degradacji. Właściwości tiksotropowe sprawiają, że produkt ten szczególnie nadaje się do aplikacji pionowej.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Surowe drewno. Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150-180, oczyścić podłoże z pyłów i tłuszczu i nałożyć 2-3 warstwy produktu.

Drewno lakierowane. Szlifować papierem o ziarnistości 180-240. Jeśli niektóre warstwy lakieru złuszczyły się, pamiętaj, aby je całkowicie usunąć. Oczyścić podłoże z pyłów i tłuszczu, następnie nałożyć Uniform Plus w 2-3 warstwach.

Inne powierzchnie. Przed nałożeniem produktu oczyścić przedmiot z pyłów i tłuszczu za pomocą acetonu. W celu poprawy przyczepności zalecamy przeszlifowanie podłoża papierem o ziarnistości 180-240 i nałożenie 2-3 warstw. W przypadku powierzchni zardzewiałych, w celu ich udekorowania, usunąć rdzę za pomocą szczotki lub papieru ściernego, przed nałożeniem Uniform Plus zastosować preparat antykorozyjny.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Decogrip Solution RE20xx, Gama Prestige RBxxx0, Lakier Nawierzchniowy do Parkietów RPxx60, Lakier Efekt Naturalny R03000.

OPAKOWANIA

0,5 L

2,5 L



Przechowywać
>5 °C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia
Pędzel lub wałek
Rozcieńczenie maksymalne 10%



Natrysk
Pędzel
Natrysk
Wałek



Wydajność
8-12 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Czas schnięcia
między warstwami
4-24 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
24 godz.



Zawartość części
stałych
58 ± 3 %



Lepkość
5000 ± 300 cps



Ciężar właściwy
1,3 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0

