

# Vernice ignifuga all'acqua

2K



Ritarda l'innescio degli incendi su pavimenti, soffitti, pareti, arredamenti in legno

CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO SECONDO IL DM 06/03/92 - UNI 9796

# Istruzioni d'uso

**Campi d'impiego:** pavimenti, pareti, soffitti, arredamenti in legno.

**Informazioni sul prodotto:** la Vernice Ignifuga RU0010, omologata in Classe 1 secondo il DM 06/03/92, è un prodotto per la sicurezza degli ambienti. È una finitura ad alte prestazioni ignifughe che vanta un elegante effetto estetico, trasparente e opaco (10 gloss). Bicomponente e con un rapporto di impiego 5:1, garantisce eccellente resistenza chimico-fisica. Questa vernice protegge pavimenti, pareti, soffitti e arredamenti dal rischio d'incendio. Applicata nelle corrette grammature, raggiunge la Classe 1 di Reazione al Fuoco, massimo livello previsto da DM 06/03/92 - UNI 9796. RU0010 è formulata all'acqua, inodore e caratterizzata da scarse emissioni COV e totale assenza di formaldeide.

**Istruzioni d'uso:** carteggiare con grana 120-150 e pulire il supporto dalla polvere. Miscelare obbligatoriamente la Vernice Ignifuga RU0010 e il Catalizzatore RZ0020 nel rapporto di impiego 5:1 (20%). Consumare il prodotto catalizzato entro 2 ore. Trascorso questo tempo, anche se liquido, il prodotto è inutilizzabile. Per evitare sprechi, catalizzare solo la quantità di vernice necessaria alla singola mano. Quantità di prodotto bicomponente da applicare per ottenere la Classe 1 di Reazione al Fuoco: su pavimenti due mani da 150 g/m<sup>2</sup> per un totale di 300 g/m<sup>2</sup>; su pareti, soffitti e mobili due mani da 200 g/m<sup>2</sup> per un totale di 400 g/m<sup>2</sup>. Tra le due mani lasciare essiccare 4-6 ore; quindi, carteggiare con grana 240-320 e pulire il supporto.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica su [www.verniciριοverde.it](http://www.verniciριοverde.it).**

## Resa per confezione (3 L)



**Pavimenti**  
**10 m<sup>2</sup>**



**Altri manufatti**  
**7 m<sup>2</sup>**



Da catalizzare  
in rapporto 5:1 (20%)



Pennello, Spruzzo, Rullo



Essiccazione tra le mani  
4-6 ore.  
Essiccazione finale 24 ore



Calpestabilità dopo  
48 ore



Conservare a non meno  
di 5°C



Verniciare a non meno  
di 15°C



[www.renneritalia.com](http://www.renneritalia.com)

Via Ronchi Inferiore, 34  
40061 Minerbio (BO) Italia  
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312  
[info@renneritalia.com](mailto:info@renneritalia.com)